

## FORIO

| Właściwości<br>Features/Materialspezifikation                                       | Wynik<br>Issue/Ergebnis |                         | Opis<br>Designation/Beschreibungstest |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Skład<br>Composition/Zusammensetzung  | 100% PES                |                         |                                       |
| Szerokość<br>Width/Breite   | 140cm                   |                         |                                       |
| Gramatura<br>Weight/Gewicht   | 430g/m <sup>2</sup>     |                         |                                       |
| Ścieralność<br>Abrasion resistance/Scheuer bestandigkeit                            | 80 000                  |                         | Martindale test EN ISO 12947-2        |
| Skłonność do mechacenia i pillingu<br>Pilling resistance/Pillbildung                | 5                       |                         | EN ISO 12945-2                        |
| Odporność koloru na światło<br>Colour fastness to light/Lichtechtheit               | 4-5                     |                         | EN ISO 105-B02                        |
| Odporność na tarcie<br>Colour fastness to rubbing/Die Farbechtheit gegenüber Reiben | Na mokro<br>/wet<br>4-5 | Na sucho<br>/dry<br>4-5 | EN ISO 105x12                         |
| Ograniczone wchłanianie płynów<br>Water repellant/Wasserabweisend                   | ✓                       |                         |                                       |
| Tkanina trudnopalna(test papierosa)<br>Fire protection/Feuerschutz                  | ✓                       |                         | BS 5852 PART I (Cigarette test)       |
| Sposób czyszczenia<br>Cleaning/Pflegekennzeichnung                                  |                         |                         |                                       |
| <b>WYPRODUKOWANO W TURCJI /MADE IN TURKEY /HERGESTELLT IN DER TURKEI</b>            |                         |                         |                                       |

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.

Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

For technological reasons are acceptable variations in color shades.

Aus technologischen Gründen können sich die Farbröten unterscheiden.

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.

Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.

Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.



ANIMAL  
PROOF



TKANINA  
TRUDNOPALNA



OGRANICZONE  
WCHŁANIANIE  
PŁYNÓW



WYSOKA  
WYTRZYMAŁOŚĆ



TKANINA  
MEBLOWA



PRZYJAZNE  
DLA  
ŚRODOWISKA



SUBTELNE  
MIĘKKA