



SATIN

AGMAMITO



NON-FLAMMABLE

RODZAJ | FABRIC TYPE | GEWEBE ART

skóra syntetyczna | synthetic leather | Kunstleder

GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT

480 g/m<sup>2</sup>

SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG

16% CO, 29% PES, 55% PU

SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL | BREITE

140cm +/- 2 cm

ATEST   CERTIFICATE   ZULASSUNG	METODA BADANIA TEST SPECIFICATION PRUFVERFAHREN	WYNIK TESTU TEST RESULT WERT
TEST MARTINDALE'A   ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHODE	PN-EN ISO 5470-2:2005	76 800 cycles
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU   PILLING TEST   ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN		nie dotyczy   n/a
ZAPALNOŚĆ   IGNITABILITY   BRANDVERHALTEN	EN 1021-1-2:2006	zdał   passed   bestanden

**PL** Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 02-04-2014. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. **EN** Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2014-04-02. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. **DE** Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.

